

STONELACK RESINA ACRÍLICA PARA PEDRAS

Produto classificado conforme norma NBR 11702 — Tipo 4.8.3

Descrição

Stonelack Resina Acrílica Para Pedras é um produto incolor de alta performance e alto brilho que protege as superfícies contra as ações do tempo e realça a beleza sem modificar a aparência natural de pedras decorativas e tijolos à vista. Stonelack possui alta aderência, é fácil de aplicar e pode ser aplicado sobre pisos e paredes.

Cores

Incolor

Superfícies

Pedras decorativas (Ardósia, Pedra Mineira, Goiana, São Thomé, Miracema), lajotas porosas, tijolos à vista, telhas, fibrocimento, concreto e alvenaria

Principais benefícios

Alto poder de impermeabilização, acabamento alto brilho, excelente aderência.



Informações Técnicas

Embalagens	0,9L e 3,6L
Prazo de Validade Embalagem fechada, sem uso	48 meses
Prazo de Validade Após aberta embalagem	6 meses*
VOC Compostos Voláteis Orgânicos	Máx. 800 g/L
Sólidos por Peso	≥15%
Peso Específico	0,8 a 1,1 g/cm³
Ponto de Fulgor	VER FDS

*Embalagem fechada e sem diluição.

Demãos e Secagem


2 a 3
demãos


Ao toque: 2h
Entre demãos: 2h
Completa: 2h
A 25°C e 60% de umidade.

Rendimento (m²/demão)

0,9L
Até **15m²**
por demão

3,6L
Até **60m²**
por demão

Para aplicação a pistola, considerar fator adicional de perda. O rendimento indicado é valor orientativo, obtido pela média de aplicação sobre uma superfície devidamente preparada e selada. Este rendimento pode variar conforme diluição do produto, técnica de aplicação, absorção da superfície, espessura de aplicação e cor utilizada, podendo ser necessário um maior número de demãos.

Diluição e Ferramentas

PINCEL

Pronto para uso

ROLO DE LÃ

Pronto para uso

PISTOLA
2,2 a 2,8 kgf/cm²

Pronto para uso

Lembre-se de homogeneizar bem o produto antes de utilizar!

Ambiente/Acabamento

Interno e Externo
Incolor

Composição

Resina acrílica, aditivos, hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos.

Sistema de Pintura

Preparação de Superfície (NORMA NBR13245)

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar corretamente preparadas, observando as condições abaixo:

Perfeitamente limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, ceras, mofo ou qualquer outra sujidade; Com textura e grau de absorção uniformes; Seca, curada, livre de umidade e infiltrações. Eliminar sujeiras e incrustações aderentes por meio mecânico. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

Partes mofadas: Lavar com solução de água clorada a 1% de cloro ativo (mistura de água sanitária com água 1:1), aguardar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem completa para pintar.

Superfícies com brilho: Lixe até retirar o brilho. Eliminar o pó existente. Limpar com pano umedecido com água e aguardar a secagem.

Superfícies com gordura ou graxa: Lavar com solução de água e detergente neutro, e enxaguar. Aguardar a secagem completa para pintar.

Superfícies em bom estado: Lixar e eliminar o pó com pano úmido.

Pré-pintura

O produto deve ser aplicado diretamente na superfície.

Pintura

Após a correta preparação da superfície, aplicar 2 a 3 demãos do Stonelack Resina Acrílica Para Pedras.

1. Veja como está o tempo ou previsão do tempo.
2. Lembre-se de proteger tudo que você não deseja pintar.
3. Abra a embalagem e misture bem o produto com um mexedor ou espátula.
4. Aplique uma demão, tendo cuidado de não repassar muitas vezes no mesmo local e termine uma superfície inteira sempre que começar. Não aplicar sobre superfícies esmaltadas, encheradas, vitrificadas ou não porosas.
5. Aguarde o tempo de secagem entre demãos e aplique uma nova demão. Repita o processo com a terceira demão.
6. Após o tempo de secagem final, sua pintura estará pronta e linda.

Depois de pintar: Limpe as ferramentas com Thinner Renner.

Recomendações gerais

OBSERVAÇÕES:

- Corantes tintométricos são incompatíveis com Stonelack.
- Não aplicar em superfícies onde haja infiltração de umidade.
- Para melhor desempenho do produto, deve-se aguardar em torno de 48 horas para circulação de pessoas e 120 horas para circulação de veículos leves.
- Pode ser utilizado sobre a Tinta Pisos Renner em quadras esportivas de concreto, para aumentar a durabilidade, porém é necessário aguardar 72 horas após a última demão da Tinta Pisos. Após a finalização do sistema, aguardar 72 horas para o uso.
- Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.
- Homogeneizar bem o produto antes de utilizá-lo.
- Utilizar somente produtos recomendados pela empresa para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura.

- A durabilidade e a integridade da pintura depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de microorganismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e neste Boletim Técnico.

Recomendações gerais

Condições climáticas: Aplicar com temperatura entre 10 e 40°C, e com umidade relativa do ar entre 40 e 80%; pinturas fora destas condições, poderão apresentar problemas de secagem, aderência, corrugamento, marcas de rolo/pincel, manchas de brilho e cor, dentre outros problemas.

Não recomendamos efetuar pinturas externamente, se num período de 24 horas está sendo esperado chuva ou condensação intensa de umidade (nevoeiro, sereno, maresia...).

A pintura sobre superfícies aquecidas e/ou com incidência direta do sol devem ser evitadas, pois caso contrário poderão ocorrer problemas de falta de aderência, corrugamento, marcas de rolo/ pincel, manchas de brilho e cor, etc.

Não aplicar em ambientes fechados sem circulação de ar, por questões de segurança, saúde e para que a tinta possa secar/curar adequadamente, sem deixar manchas ou pegajosidade.

Após período de chuva, aguardar pelo menos 3 dias de tempo bom, para a superfície secar, antes de efetuar a aplicação.

Condições de armazenamento: Manter em local coberto, à sombra, seco e ventilado, com a embalagem hermeticamente fechada. O prazo de validade é de 48 meses a partir da data de fabricação desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. Após aberto, o produto tem validade de 6 meses se armazenado corretamente.

Dúvidas?

Este material foi desenvolvido com base no melhor do nosso conhecimento técnico, fornecendo informações gerais sobre nossos produtos e usos, não podendo ser consideradas como garantia de propriedades específicas de cada produto ou de suas aplicações. Desta forma, nos reservamos o direito de alterar estas informações sem aviso prévio, em função do aprimoramento e evolução contínua do conhecimento técnico.

As informações são válidas única e exclusivamente para as aplicações descritas neste BT. Para aplicações diferentes das especificadas ou outras recomendações, consulte nosso Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC (0800-5123800) ou pelo email sd2@ppg.com

Para informações de segurança, consulte FDS no site www.tintasrenner-deco.com.br

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL TINTAS E VERNIZES LTDA.

Rodovia Estadual RS 118, nº 5200

Gravataí - RS

CNPJ: 43.996.693/0002-08

Químico Responsável: Cláudia Ferrari Pilz | CRQ 05302090 – 5ª Região